

Fassaden Quarz

Pittura per esterni a base di resina acrilica e legante minerale, con farina di quarzo.

DESCRIZIONE



Pittura per esterni a base di resina acrilica e legante minerale, opaca ed uniformante. E' dotata di buona resistenza alle intemperie e durata nel tempo, anche grazie al film protetto dall'aggressione di muffe e alghe.

CAMPO D'APPLICAZIONE Protezione decorativa di facciate, con protezione del film secco dalla proliferazione di muffe e alghe. Idonea sia suintonaci nuovi, siano essi civili o di malta bastarda, sia su vecchie pitture per rinnovare la protezione/decorazione. La componente minerale del prodotto lo rende maggiormente stabile agli agenti atmosferici e alla luce, oltre a garantire una maggiore resistenza agli attacchi batterici in latta.

PROPRIETA' DEL MATERIALE | Opaca, uniformante
| Protezione da alghe e muffe
| Buona resistenza alle intemperie

IMBALLAGGI Bianco/Base1: 12,5 litri
Base 3: 11,75 litri

COLORI Bianco, Base 1, Base3. Fassaden Quarz è realizzabile nelle tinte da collezione colore Alligator Impulse 6000 con Sistema ALLFAcolor. Per individuare eventuali errori di coloritura si prega di verificare la correttezza del colore prima di procedere con l'applicazione. Usare su superfici contigue solo colori della stessa produzione (lotto).

MAGAZZINAGGIO Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

DATI TECNICI Secondo EN 1062

DENSITA' 1,55 kg/l

Brillantezza Classe G3 (opaco)

Permeabilità alla diffusione del vapore V Classe V2

Permeabilità all'acqua W Classe W2

Granulometria massima Classe S2 (< 300 micron)

APPLICAZIONE

SUPPORTI IDONEI Protezione decorativa di facciate, con protezione del film secco dalla proliferazione di muffe e alghe. Idonea sia suintonaci nuovi, siano essi civili o di malta bastarda, sia su vecchie pitture per rinnovare la protezione/decorazione. La componente minerale del prodotto lo rende maggiormente stabile agli agenti atmosferici e alla luce, oltre a garantire una maggiore resistenza agli attacchi batterici in barattolo.

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO Il supporto deve essere pulito, asciutto, solido e portante, nonché privo di efflorescenze, muffe, pellicole lucide ed agenti distaccanti. Rimuovere con spazzolatura ad umido le placche di muffe più consistenti e applicare Algen- und Schimmel-EX a pennello su tutte le superfici infestate, in accordo alla relativa Scheda Tecnica. Pur essendo sempre consigliabile un fondo di imprimitura, la pittura in oggetto può essere direttamente applicata su supporti nuovi, accertandone comunque la pulizia e la congrua maturazione. Su supporti nuovi applicare una mano di fondo con Multi-Grund 3 in 1 LEF o AQUAFixativ. Su supporti vecchi, dopo adeguata pulizia, applicare una mano di fondo con L-66 Tiefengrund.

METODO DI APPLICAZIONE Applicabile mediante pennello e rullo. Applicazione a spruzzo possibile, contattando il servizio di Assistenza Tecnica.

DILUIZIONE	<p>Bianco/Base 1 Pennello: con acqua, 35-40% per la prima mano, 20-30% per la seconda mano. Rullo: con acqua, 20-30% per la prima mano, 25% per la seconda mano.</p> <p>Base 3 Supporti lisci: con acqua, 10% per la prima mano, 5-10% per la secondamano. Supporti ruvidi: con acqua, 10-20% per la prima mano; 5-10% per la seconda mano.</p>
CONSUMO/RESA	Su superfici lisce circa 80-110 ml/m ² per mano, corrispondente ad una resa di 9-12,5 m ² /l. Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire una prova pratica sul cantiere.
CONDIZIONE DI APPLICAZIONE	<p>Temperatura minima per l'applicazione: +5 °C, aria, supporto, prodotto. Temperatura massima per l'applicazione: +30 °C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%.</p>
ESSICCAZIONE / TEMPO DI ASCIUGATURA	<p>A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 5-6 ore ed è quindi ricopribile. Essiccazione in profondità dopo 3 giorni. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.</p>
PULIZIA DEGLI UTENSILI	Subito dopo l'uso con acqua.
NOTA	<p>Proteggere le applicazioni fino alla loro completa e profonda essiccazione da gelo, condense e polverosità. In particolari condizioni di umidità ambientale e del supporto, dopo l'applicazione si possono notare tracce traslucide di tensioattivo sulle facciate (lumacature). Tali additivi sono idrosolubili, e scompaiono dopo ripetute piogge e/o lavaggi. La qualità del film e la sua capacità di dare protezione, in tal caso, non sono inficiate. Nel caso in cui il fenomeno dovesse verificarsi tra la prima e la seconda mano, dopo aver lavato le superfici e prima di applicare il prodotto Fassaden Quarz trattare preliminarmente i supporti con Multigrund 3 in 1.</p>

AVVERTENZE

INDICAZIONI DI PERICOLO / CONSIGLI DI PRUDENZA (Stato alla data di pubblicazione)	Vedere etichetta o relativa Scheda di Sicurezza.
SMALTIMENTO	Smaltire prodotto e imballaggio in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.
VALORE LIMITE EUROPEO PER IL CONTENUTO IN VOC VOCI DI CAPITOLATO	<p>Valore limite UE del COV contenuto in questo prodotto (Cat.1/c): 40 g/l. Contenuto di COV max. 10 g/l (Bianco/Base 1), max. 40 g/l (Base 3).</p>

Aggiornamento: gennaio 2025

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio ALLIGATOR

Largo R. Murjhan, 1 | 20071 Vermezzo con Zelo (MI) | Tel. +39 02 9485521 | Fax +39 02 948552297 | e-mail: info@dawitalia.it | web: www.dawitalia.it