

FIBROSTUCK



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Stucco elastico, autoadesivo armato, armato con fibra, ideale per la stuccatura di facciate.

COMPOSIZIONE:

Farina di quarzo, farina di marmo, inerti silicei a granulometria controllata, fibra di nylon ed additivi vari dispersi in legante a base di resina acrilica reologia plastificata in soluzione acquosa.

RESIDUO SECCO	82,30 ± 0,5% p/p
PESO SPECIFICO	1,75 kg/dm ³

CONFEZIONI:

25 – 5 – 1 kg.

ESSICCAZIONE:

Secco al tatto: 4 ore
Secco profondità: 24-48 ore a seconda dello spessore

(dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) i tempi di essiccazione delle idropitture dipendono strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura. Il film di pittura acquista tutte le sue proprietà dopo una settimana circa.

SUPPORTO:

Su ogni tipo di manufatto edile come: calcestruzzo, intonaci di tutti i tipi, malta bastarda, prefabbricati, precompressi leggeri, legno, masonite, faesite e strutture

analoghe. Opere in ferro dovranno essere preventivamente trattate con prodotti inibitori di corrosione, mentre alluminio, leghe leggere e plastica necessitano un trattamento preliminare con prodotti specifici di ancoraggio: Per superfici nuove eliminare l'eventuale polvere, trattare con fondo fissativo a solvente, mentre per superfici vecchie togliere sudiciume e unto, asportare vecchie pitture non aderenti, raschiare, spazzolare fino a trovare la parte sana del sottofondo e procedere poi all'impregnazione con prodotti di ancoraggio: Assicurarsi sempre che le superfici siano perfettamente asciutte e prive di efflorescenze.

APPLICAZIONE:

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere mescolato solo lentamente prima dell'utilizzo. E' stato appositamente formulato per la stuccatura, la regolarizzazione ed il livellamento di superfici di varia natura, sia interne sia esterne. Il supporto deve essere sano e ben portante. Fessurazioni e crepe dovranno essere aperte, pulite, spazzolate e trattate con fissativi ancoranti. Operare stendendo il prodotto con spatola o frattone in acciaio, stuccando o rasando con una o più passate fino a livellamento della superficie da trattare. Non applicare con temperature inferiori a 5° C. Tempo piovoso ed umidità atmosferica eccessiva possono compromettere l'essiccazione, con conseguenti dilavaggi anche dopo diversi giorni. Per lo stoccaggio conservare in recipienti ben chiusi ed al riparo dal gelo.

IMPIEGO:

Impasto sintetico ideale per la stuccatura e rasatura di facciate in cattive condizioni. La presenza di fibre di nylon nel prodotto, consente di realizzare differenti gradi di tessitura delle superfici, che possono essere ulteriormente rifinite mediante l'applicazione di successive pitture od intonaci colorati. Non stacca, non ritira e non crepa, caratterizzato da elevata resistenza con adesione eccezionale, può essere sopravverniciato direttamente senza l'impegno di fissativi o isolanti. L'alta resistenza agli agenti atmosferici, in combinazione con un giusto grado di elasticità e la natura non alcalina del prodotto, permette di ottenere fondi ideali per prodotti plastici di finitura.

SCHEDA TECNICA: FIBROSTUCK

MAGAZZINAGGIO:

6 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5° C e i + 35° C

TEME IL GELO

I dati e le notizie sopra riportati, si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Poiché le condizioni di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle nostre possibilità di controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in relazione ai risultati ottenuti. Si raccomanda in ogni caso di voler esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione preliminari.

Rev. Luglio 2024

